

ПОЛУЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА МЕМБРАН
ПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ

А.А. Сохин

В конструкциях плёночных электростатических реле материал мембраны должен одновременно обладать хорошими механическими и контактными свойствами. Так как контактное давление в ПЭР не значительно (единицы-девятки миллиграммов), то для обеспечения малого и стабильного контактного сопротивления наиболее подходящими материалами являются благородные металлы или их сплавы. Удовлетворительные механические свойства мембран могут быть обеспечены применением фосфористой или бериллиевой бронзы.

С целью отработки технологических режимов получения свободных от подложки мембран с заданными свойствами было проведено исследование влияния температуры подложки и скорости напыления на электрофизические свойства плёнок, полученных при испарении сплава фосфористой бронзы и золота.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК. Получение свободных от подложки плёнок осуществляется разными способами [1-2], заключающимися в напылении металла на "временную" подложку, которая затем удаляется. Для получения свободной многокомпонентной плёнки можно воспользоваться явлением слабой адгезии одной из компонент к стеклянной подложке. В состав испаряемой навески БрОФ + Au входит компонента, (Sn), ответственная за слабые адгезионные свойства получаемых плёнок. При давлении паров 10^{-2} мм.рт.ст. температуры испарения отдельных компонентов сплава отличаются незначительно ($Sn - 1250^{\circ}C$, $Cu - 1280^{\circ}C$, $Au - 1380^{\circ}C$), что позволяет испарять сплав из одного испарителя.

Напыление плёнок производилось на вакуумной установке при давлении остаточных газов $1 \cdot 10^{-5}$ мм.рт.ст. В качестве подложек использовалось стекло марки "для фотопластинок" размером

1,5x16x20мм. Перед напылением подложки подвергались химической очистке. Испарение сплава проводилось из молибденовой лодочки, расположенной на расстоянии 100 мм от подложки. Продолжительность испарения 1-4 мин. Толщина напыленного слоя 1,0-1,1 микрона.

Спектральный анализ плёнок, полученных во время развертки пяти подложек над испарителем, приведен в таблице (подложка №1 – начало испарения, подложка №5 – конец испарения сплава 17% Au, 83% БрОФ).

Металл	Номер подложки				
	1	2	3	4	5
Время напыления (сек.)					
Mo	60	60	60	60	60
Au	<0.3%	<0.3%	>0.3%	-1%	-1%
Cu	0	c	"	0	6
Sn	>1%	>0.3%	>0.3%	<0.3%	<0.1%
Ni	не обн.	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%
P	не обнаружено	чуть	чуть	21-0.3%	

Получаемая плёнка имеет сложно изменяющийся состав по толщине. Первый слой оказывается сильно обогащенным наиболее летучей компонентой сплава Sn, последующие слои – менее летучей компонентой Au. Полученные по такой технологии плёнки легко отделялись от подложки и имели незначительные внутренние напряжения. В дальнейшем на таких плёнках изучались зависимости электрического сопротивления от температуры подложки и скорости напыления, а также зависимость предела прочности при растяжении плёнок от температуры подложки и скорости напыления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛЕНОК. Удельное электросопротивление полученных плёнок в значительной степени определяется температурой подложки (рис.1). При температуре подложки $\geq 300^{\circ}C$




Рис.1. Зависимость удельного сопротивления пленок от температуры подложки T_p и скорости напыления V_n .

1. $V_n = 50 \text{ \AA/сек.}$
2. $V_n = 85 \text{ \AA/сек.}$
3. $V_n = 125 \text{ \AA/сек.}$

удельное электросопротивление минимально при всех скоростях напыления. При понижении температуры подложки наблюдается незначительное увеличение сопротивления, а при температуре подложки выше 300°C происходит непрерывное его увеличение. Вероятно, температура подложки имеет принципиально различное влияние на структуру плёнки в зависимости от того, ниже она или выше критической, при которой меняется механизм образования плёнки [3].

С уменьшением скорости напыления удельное электросопротивление увеличивается, что, вероятнее всего, связано с частичным окислением металла остаточным кислородом в процессе роста плёнки.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЁНОК. Механическая прочность плёнок определялась на установке для микроиспытаний на растяжение. Испытывались плёнки, напыленные на подложки, обработанные обычными методами (механическое полирование, кипячение в хромпике и дистиллированной воде) т.е., без учета предостережений высказанных в работе [4]. Наибольшей прочностью обладают плёнки, полученные при температуре подложки 300°C . Их прочность составляет $50\text{--}70 \text{ кг}/\text{мм}^2$ (рис.2). При понижении температуры подложки




Рис.2. Зависимость предела прочности от температуры подложки T_p и скорости напыления V_n .

1. $V_n = 50 \text{ \AA}/\text{сек}$,
 2. $V_n = 85 \text{ \AA}/\text{сек}$,
 3. $V_n = 125 \text{ \AA}/\text{сек}$.

наблюдается резкое снижение прочности плёнок и уже при температуре подложки 100°C испытать плёнки на разрыв не удается из-за повышенной их хрупкости. С повышением температуры подложки происходит медленное снижение прочности плёнок. Изменение прочностных характеристик исследуемых плёнок с изменением скорости напыления связано, по-видимому, с вариацией процентного содержания отдельных компонент в пленке.

В заключение необходимо отметить, что получение свободные плёнки хорошо воспроизводимы по своим свойствам. Оптимальным режимом получения мембран можно считать температуру подложки

$300\text{--}350^{\circ}\text{C}$ и скорость напыления $50 \text{ \AA}/\text{сек}$. Мембранны, полученные на основе сплава (17% Au и 83% БроЦ), в настоящее время применяются в конструкциях ПэР.

Автор благодарит Д.П.Шипилову за проведение спектрального анализа полученных плёнок и К.К. Зилинга за предоставленное оборудование для проведения механических испытаний.

Л и т е р а т у р а

1. СЛУЦКАЯ В.В. "Тонкие пленки в технике СВЧ", М., 1967.
2. КАСУЭЛЛ Х.Л. Сб. "Физика тонких пленок", т. I, изд-во "Мир", 1967.
3. ПАЛАТНИК Л.С., ГЛАДКИХ И.Г. ДАН СССР, т.240, № 3, стр.567.
4. ГРАНКИН А.И., ЗИЛИНГ К.К., ПЧЕЛКИН В.Ю. Зависимость механических свойств конденсаторов меди от дефектов поверхности. Материалы по II Всесоюзной конференции вычислительные системы, секция IV. Новосибирск, 1969.