

О ТЕМПЕРАТУРЕ И СКОРОСТИ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛА,
ВЫБРАСЫВАЕМЫХ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ В ВАКУУМ

А.А. Хороменко

При нанесении электродов на диэлектрический слой пленочных конденсаторов вылетающие из испарителя частицы металла могут создавать проводящие мостики в диэлектрических пленках [1]. На процесс образования таких мостиков влияют температура $T_{п,1}$ и скорость $v_{п,1}$ частиц в момент удара о подложку. Ниже оценены эти параметры частиц алюминия, выбрасываемых из тигля при испарении металла [2].

Время понижения средней температуры частицы диаметром ρ в вакууме от начального значения T_u до конечного T_0 можно вычислить из следующих выражений (предполагая, что уменьшение массы m капель за счет их испарения мало):

$$I. T(t) = T_u - (1/m C_p) \int_0^t f(t) dt \quad \text{при } 0 < t \leq t_1,$$

где t_1 находится из уравнения:

$$m C_p (T_u - T_{п,1}) = \int_0^{t_1} f(t) dt.$$

Здесь

$$f(t) = \pi \rho^2 (\sigma \cdot T^4 \epsilon_r + v_u \cdot \lambda_u),$$

где σ - постоянная Стефана-Больцмана,

C_p и λ_u - удельные теплоемкость и теплота испарения металла соответственно,

v_u — скорость испарения металла при температуре T [3]. При решении использовалась зависимость коэффициента излучения ε_{τ} неокисленного алюминия от температуры в интервале 500–1900°К, аппроксимированная автором в виде ряда

$$\varepsilon_{\tau} = 4 \cdot 10^{-2} - 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,5 \cdot 10^{-4} \cdot T^2 - 1,7 \cdot 10^{-5} \cdot T^3 + 4,6 \cdot 10^{-6} \cdot T^4.$$

$$2. T(t) = T_{nn} \quad \text{при } t \leq t \leq t_e,$$

$$\text{где } t_e = t_1 + \pi \cdot \lambda_{nn} / f(t).$$

Здесь T_{nn} и λ_{nn} — температура и удельная теплота плавления металла соответственно.


$$3. T(t) = T_{nn} - (1/m \cdot C_p) \int_{t_2}^t f(t) dt \quad \text{при } t_2 \leq t \leq t_3,$$

где t_3 находится из уравнения:

$$m \cdot C_p (T_{nn} - T_0) = \int_{t_2}^{t_3} f(t) dt.$$

На рисунке приведены результаты решения этих уравнений для частиц диаметром 0,1–100 микрон при $T_{nn} = 1850^{\circ}\text{K}$. Расчеты

показали следующее: зависимость v_u от ρ можно не учитывать [4]; значение T_{nn} слабо влияет на длительность остигания частиц; уменьшение массы капель за счет их испарения не превышает $10^{-3}\%$; наибольшее время пролета частиц, достигших подложки на фиксированной высоте $h \leq 25$ см



(при $v_u = 0$), составляет величину $t \leq 0,225$ сек. Из рисунка видно, что температура T_{nn} капель при $\rho > 2 \cdot 10^{-4}$ см может существенно превышать величину T_{nn} независимо от распределения частиц по скорости их выброса v_u из тигля. Согласно работе

[2], скорость выброса для относительного числа частиц можно изразить в виде $v_u \geq [10^5 \cdot \rho \cdot (N_0/N_A)]^{1/2}$. Величина скорости v_u зависит от ρ , а её значение, найденное с использованием выражения для v_u , может превышать 10^3 см/сек. При этом величины механических напряжений, возникающих в пленке диэлектрика при ударе частиц, на несколько порядков меньше разрушающих напряжений.

Отметим, что величина T_{nn} для частиц с $\rho > 2 \cdot 10^{-3}$ см превышает значение 1000°K . При такой температуре возможным механизмом образования проводящих мостиков может быть диффузий материала капель в диэлектрический слой ионочных конденсаторов [5].

Л и т е р а т у р а

1. ХОРОМЕНКО А.А., ПЧЕЛИН В.Ю. Влияние температуры испарения материала электродов на характеристики тонкопленочных конденсаторов. — "Вычислительные системы". Материалы ко II Всесоюзной конференции, Секция IV, Новосибирск, "Наука", 1969, стр. 94–97.

2. ХОРОМЕНКО А.А. Особенности выброса частиц металла из тигля в процессе испарения. Данный сборник, стр. 175–176.

3. ДЕМИАН С. Научные основы вакуумной техники, М., Мир, 1964, стр. 609–621.

4. ОНО С., КОНДО С. Молекулярная теория поверхностного напряжения в жидкостях, М., ИЛ, 1963, стр. 42–47.

5. ГЕРШИНСКИЙ А.Е., КОНИЖКИН В.В., ХОРОМЕНКО А.А., ЧЕРЕПОВ Е.И. Исследование диффузионных процессов в тонкопленочной системе монокисль кремния – алюминий электрохимическим методом. Данный сборник, стр. 44–53.

Поступила в ред.–изд. отд.

28 июня 1972 г.